YUMAPOX ADHESIVE 2-K

Klej termoodporny stal/wełna mineralna

Yumapox Adhesive : utwardzacz Akadur EX 562 1:1 wagowo

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

OPIS PRODUKTU

Yumapox Adhesive 2-K –specjalistyczny klej epoksydowy, dwuskładnikowy, bardzo trwały, wnikający w strukturę wełny mineralnej, tkaniny szklanej czy innego materiału usztywniając go i łącząc ze stalą lub innymi metalami, betonem, powierzchniami mineralnymi i z drewnem.

Yumapox Adhesive 2-K –charakteryzujesię mocną spoiną o wysokiej twardości a jednocześnie elastyczności oraz odporności mechanicznej. Jest wodoodporny. Odporny na działanie wysokiej temperatury. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

ZASTOSOWANIE

Yumapox Adhesive 2-K –przeznaczonyjest do wyjątkowo trwałego klejenia, uszczelniania i wzmacniania materiałów mających kontakt z wysoką temperaturą, głównie do łączenia pledów szklanych lub wełny mineralnej ze stalą, innymi metalami, drewnem, betonem i powierzchniami mineralnymi. Stosowany m.in.: do zabezpieczania instalacji, rurociągów, zbiorników.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gęstość, max.	g/cm^3	1,05
Lepkość, kubek Forda Φ4, max.	s	Tixo
Czas utwardzania wstępnego w temperaturze pokojowej	h	3
Czas utwardzania całkowitego w temperaturze pokojowej	h	24
Czas życia mieszanki	min	30
Zawartość suchej masy, max.	%	80
Barwa po utwardzeniu	Brązowa	
Materiały sklejone są trwałe, gdy spoina jest sucha i twarda przy dotknięciu		

YUMACOM Zbigniew Kreczko,
43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 1A
Tel. +48 33 851 34 25, kom. +48 515 286 509
www.yumacom.pl

METODY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża	• Powierzchnię przed aplikacją dokładnie oczyścić z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń. • Jeżeli powierzchnia jest wilgotna lub mokra, należy odczekać do chwili jej wyschnięcia, aby zapewnić prawidłowe działanie kleju. • Jeżeli klejone powierzchnie były wcześniej łączone innymi spoiwami lub klejami, należy je usunąć chemicznie lub mechanicznie. • W przypadku aplikacji kleju w nieodpowiednie miejsce zmyć rozpuszczalnikiem.
Przygotowanie produktu	• Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać z utwardzaczem Akadurem EX 562 w stosunku **1 : 1** wag. • Mieszać taką ilość, jaką jesteśmy w stanie wykorzystać w czasie poniżej 30 min.
Malowanie	• Technika malarska: natrysk, pędzel, wałek. • Kleju nie stosować przy temperaturach otoczenia i klejonych materiałów poniżej 2°C.
Mycie narzędzi	• Do czyszczenia akcesoriów malarskich stosować rozpuszczalnik – Epoxol.

Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia.

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

1 kg, 3 kg, 5kg, 10kg, 20kg

ZALECENIA BHP i P. POŻ.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy rozpuszczalnikowy. Wyrób wrażliwy na wilgoć z powietrza i wodę. Po otworzeniu najlepiej zużyć całe opakowanie, ponieważ dostęp wilgotnego powietrza utwardzi wyrób w całej objętości powodując jego stratę. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku specyficznego zapachu.

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

YUMACOM Zbigniew Kreczko,
43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 1A
Tel. +48 33 851 34 25, kom. +48 515 286 509
www.yumacom.pl