

# ALKIPOLAK® IMPREGNAT

Impregnat ochronno-dekoracyjny

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

## OPIS PRODUKTU

**Alkipolak® Impregnat** - profesjonalny środek rozpuszczalnikowy do drewna - alkid modyfikowany poliuretanami i preparowany olejami roślinnymi. Alkipolak impregnat chroni drewno przed: sinizną, grzybami domowymi i pleśniowymi oraz szkodnikami drewna. Głęboko penetruje zachowując naturalny rysunek drewna, dzięki zastosowaniu odaromatyzowanych benzyn o niskim napięciu powierzchniowym.

## ZASTOSOWANIE

**Alkipolak® Impregnat** przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów itp.).

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gęstość, min.	g/cm <sup>3</sup>	0,79
Lepkość, kubek Forda Φ4, min.	s	12
Czasy schnięcia:		
Pyłosuchość 1°	min	15
Pełna odporność powłoki 7°	godz	8
Zalecana ilość powłok		2-3
Nakładanie kolejnej warstwy	godz	8
Rozcieńczalnik		Alkiposol

## METODY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłoże przed malowaniem należy przeszlifować i odpylić. Z powierzchni uprzednio malowanych usunąć złuszczenia,</li> <li>• Powierzchnia powinna być czysta i sucha.</li> </ul>
Przygotowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impregnat przed użyciem należy dokładnie wymieszać, by uzyskać jednolitość koloru.</li> <li>• Impregnat nie wymaga rozcieńczenia.</li> </ul>
Malowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impregnat nanosić pędzlem, poprzez zanurzenie lub tamponowanie.</li> <li>• Lakier nanosić cienkimi warstwami. To podstawowy wymóg dla umożliwienia pęcherzykom powietrza z drewna opuścić powłokę.</li> <li>• Najlepsze efekty uzyskuje się przy naniesieniu całego systemu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 warstwa podkładu – Alkipolak® Lakier</li> <li>✓ 2 warstwy kolor - Alkipolak® Impregnat</li> <li>✓ 2 warstwy lakier nawierzchniowy - Alkipolak® Łodziowy</li> </ul> </li> </ul>
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lakier powinien być aplikowany w temperaturach +15°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%, a lakierowanego drewna max 12%.</li> <li>• temperatura podłoża: min. 15 st. C, max. 40 st. C</li> <li>• temperatura powietrza: min. 10 st. C, max. 35 st. C</li> <li>• temperatura farby: min. 10 st. C, max. 35 st. C</li> </ul>

**Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia.**

*Rodzina produktów Alkipolak® zawiera oprócz impregnatu: lakier, lakierobejcę, lakier łodziowy połysk i matowy. Alkipolak® Impregnat chroni drewno przed biodegradacją i koloruje, Alkipolak® Lakierobejca wzmocnienia kolor, Alkipolak® Lakier Łodziowy znacznie poprawia wodoodporność powłok na elementach drewnianych narażonych na długotrwały kontakt z wodą, szczególnie polecamy do malowania desek okapowych, parapetów i rzazów drewnianych konstrukcji domów, a także do drewnianych łodzi i innego sprzętu pływającego z elementów drewnianych.*

## OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

12 miesięcy od daty produkcji

## WYDAJNOŚĆ

10-12 m<sup>2</sup>/l w zależności od chłonności podłoża

## KOLORYSTYKA

sosna, pinia, kasztan, dąb, mahoń, orzech, oliwka, teak, palisander, heban, inne

## OPAKOWANIA

1, 5, 10, 20 L

## ZALECENIA BHP I P.POŻ.

Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne – stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób z rozpuszczalnikami. Wyrób palny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi, wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Środki gaśnicze: proszki i piany gaśnicze, nie stosować do gaszenia wody w pełnym strumieniu.

YUMACOM Danuta Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

**Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.**