

FLUOROL W

Farba fluorescencyjna akrylowa wodorozcieńczalna

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

OPIS PRODUKTU

Fluorol W - mieszanina pigmentów fluorescencyjnych w roztworze szybko schnącej dyspersji akrylowej. Przeznaczona jest do malowania powierzchni użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Istotą powłoki farby jest fluorescencja w świetle dziennym. Występuje w wyrazistych kolorach. Pod wpływem promieniowania UV kolory mają tendencję do blaknięcia, a szybkość tego procesu jest wprost proporcjonalna do grubości powłoki i natężenia promieniowania UV

SYSTEM

Dla uzyskania najlepszego efektu zalecamy stosowanie całego systemu:

- **Yumak W** – biały podkład pod farby fluorescencyjne dla uzyskania maksymalnej żywości barwy
- **Fluorol W** – co najmniej 2 warstwy farby fluorescencyjnej
- **Akrypolak Aqua 68** – lakier ochronny stosowany w celu przedłużenia żywotności pigmentów, zapobiegania brudzeniu i zwiększenia wytrzymałości mechanicznej
- W celu uzyskania efektu odblaskowego należy zastosować **mikrokulki szklane**
- Jeżeli chcemy produkt świecący w nocy, należy zastosować farbę luminescencyjną – **Luminol A**, dostępną również z całym systemem w naszej ofercie

ZASTOSOWANIE

Farba **Fluorol W** przeznaczona jest do malowania znaków i napisów ostrzegawczych, ewakuacyjnych, informacyjnych, drogowych, p. pożarowych, oznaczeń w portach lotniczych i morskich, w kolejnictwie, transporcie, tuningowaniu pojazdów, reklam wizualnych, wewnątrz dyskotek, akcesoriów rybackich, galanterii użytkowej. Do stosowania na metal, szkło, drewno, tekturę, skórę, folie, wybrane tworzywa sztuczne i inne podłoża.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gęstość, max.	g/cm ³	1,1
Lepkość, kubek Forda Φ4, max.	s	Tixo
Czas schnięcia w temp. 20±2°C przy wilgotności powietrza 55±5%:		

stopień 1 (pyłosuchość), max	min	30
stopień 7 (pełne utwardzenie), max	h	24
Nakładanie kolejnej warstwy	h	1
Zawartość suchej masy, max.	%	50
Zalecana grubość powłoki suchej, min.	µm	80
Połysk wg Gardnera 60°, max.	%	5
Zalecana ilość warstw	2-3	
Rozcieńczalnik	Woda demineralizowana	

METODY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża	<p>Podłoże przed malowaniem musi być:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suche, czyste i odtłuszczone (bez kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych, itp.), wolne od wszelkiego wadliwego materiału; • Farbę Fluorol W należy stosować na białe podłoże. Zalecamy naszą farbę – Yumak W biały;
Przygotowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Farbę przed użyciem należy dobrze wymieszać. Farbę można rozcieńczać do max. 5-10% dodatku wody demineralizowanej;
Malowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Technika malarska: pędzel, wałek malarski, natrysk; • Farba posiada bardzo dobre własności aplikacyjne; • Dla pogłębienie efektu iluminacji wskazane jest nałożenie 3 warstw farby fluorescencyjnej; • Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 1-2 h w zależności od warunków aplikacyjnych; • Dla dodania powłoce efektu odbłaskowego, do farby trzeba domieszać ok. 20% perełek szklanych refleksyjnych o granulacji 300-400 mikronów lub posypać nimi świeżo naniesioną ostatnią powłokę lakierową. Warunki nanoszenia perełek ustalić doświadczalnie. W przypadku dodania perełek szklanych do farby, należy niezwłocznie przetrzeć ostatnią wyschniętą powłokę ścierką nasączoną wodą; • Ostatnią warstwę powinien stanowić lakier – Akrypolak Aqua 68; • Prace malarskie prowadzić w temperaturze powyżej 10°C przy wilgotności względnej powietrza od 45% do 60%; • Nie nakładać, jeśli występują lub mogą się pojawić opady deszczu lub w przypadku bardzo wysokiej wilgotności; • Nie nakładać, gdy w przeciągu 3-7 dni po aplikacji temperatura może spaść poniżej 0°C;

	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikować przy temperaturze 3 stopni powyżej punktu rosy. Nie zalecamy aplikacji wcześniej rano oraz wieczorem. Przy wieczornych aplikacjach może zdarzyć się, że powłoka spłynie; • Starać się unikać malowania w pełnym słońcu, ponieważ nałożona powłoka wówczas za szybko schnie i może skruszeć;
Mycie narzędzi	<ul style="list-style-type: none"> • Do czyszczenia akcesoriów malarskich należy zastosować wodę;

Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia.

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

6 miesięcy od daty produkcji

WYDAJNOŚĆ

ok. 10-12 m²/L

PARAMETRY MALOWANIA

Metoda malowania	Lepkość farby [s]	Średnica dyszy [mm]	Ciśnienie natrysku [MPa]
Pędzel, walek	60-80	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Natrysk pneumatyczny	22-25	1,4-2,0	0,2-0,3
Natrysk hydrodynamiczny	60-100	15-18	18-20

Dobór parametru natrysku zależy od urządzenia natryskowego i powinien być poprzedzony próbami technicznymi.

KOLORYSTYKA

Paleta kolorów RAL: 1026, 2007, 2005, 3024, 3026, biały/UV niebieski, zielony, różowy magenta, fioletowy, niebieski

OPAKOWANIA

1, 3, 5, 10, 20 L

ZALECENIA BHP i P. POŻ.

Produkt przechowywać w temperaturze powyżej 5°C, ale nie wyższej niż 25°C. Produkt niepalny.

YUMACOM Danuta Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.